



ОЛИ-АКВА PRIME 15.81 I 1K Паркетный грунт

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. НАНСИТСЯ ВАЛИКОМ.

Водный паркетный грунт для всех паркетных пород древесины с отличной наполняющей способностью и легким «поджигом» древесины, уменьшает склонность к ребросклеиванию. Оптимально комбинируется со всеми ОЛИ-АКВА Паркетными лаками.

Отвечает требованиям норм:

- DECOPAINT Европейского союза
- Код ГИС W 3
- Z-157.10- 15, Z-157.10- 16 (Допуск по эмиссиям как строительный материал согласно нормами DIBtв комплекте с ОЛИ-АКВА Паркетными лаками DOMO, STANDARD, TOP)

Номер артикула: A00705

Упаковка: 5 литр

Хим. основа: Акрилатная дисперсия

Срок хранения: 12 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Расход: 1 слой валиком I Расход 100 гр/м² за один слой (10 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик для водных лаков (напр. фирмы Micromeister)

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанести материал при комнатной температуре.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Не рекомендуется вылить материал на пол до нанесения, а нанести грунт небольшими участками из ведра.
- При нанесении грунта на экзотические породы обязательно консультироваться с технологами производителя.
- Дальнейшее нанесение паркетного лака требуется осуществить в тот же день без промежуточной шлифовки. Грунт не шлифуется!

Подготовка поверхности:

- Провести тщательную ступенчатую шлифовку древесины зерном P 80/100/120. Чем тоньше шлифовка, тем меньше грубость древесины.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений, мешающих адгезии материала.

Технология нанесения:

- Нанести грунт равномерным тонким слоем, небольшими участками и расходом ок. 100 гр./м².
- После промежуточной сушки 2-3 часа без промежуточной шлифовки производить дальнейшее нанесение ОЛИ-АКВА Паркетных лаков DOMO, STANDARD, TOP.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

