



ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS (Система 2 в 1)

1/2К-КОМБИНАЦИЯ МАСЛА С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) С ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

ОЛИ-НАТУРА 1К/2К Восковое масло HS (бесцветный и цветной) с сухим остатком почти 100%, уже после первого нанесения создает чрезвычайно устойчивые, безопасные для здоровья и естественные покрытия с приятной оптикой. Масло защищает древесину изнутри, а воск образует шелковисто-матовую и стойкую пленку на поверхности, которая позволяет древесине «дышать», прост в уходе и поврежденные участки легко ремонтируются. Для ускорения сушки и повышения хим. стойкости поверхности возможно добавление ОЛИ-НАТУРА HS Отвердителя, полное отверждение пленки происходит в течение суток.

Отвечает требованиям норм:

- DECOPAINТ Европейского союза
- Z-157.10- 17 (Допуск по эмиссиям как строительный материал согласно нормами DIBt)
- DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Масло не содержит консервантов, биоцидов, кобальта и оксидов. Полностью отвержденный материал безопасен для человека, животных и растений

Номер артикула: натуральный (A01400), базальтовый (A04349), табачный (A04383), херес (A04384), дымчатый серый (A04385), серая аляска (A04351), ледниковый серый (A04386), белый лессирующий (A04387), полярно-белый (A04350), тик (A04348), орех (A04388), венге (A04389)

Упаковка: 3 / 1 литр

Хим. состав: Естественные сырьевые материалы (напр. льняное масло, древесное масло, модифицированное касторовое масло), не содержащие свинца сиккативы, микронизиров. воски, кремниевая кислота

Срок хранения: 24 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Отвердитель: ОЛИ-НАТУРА Отвердитель (10:1) – (A03662)

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Расход: 1 слоя I В зависимости от подложки 20-40 г/м² за один слой (25-50 м²/л)

Инструменты: валик из микрофибры (5 мм), щетка для масла или широкая кисть, бежевый пад, белый пад

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C.
- Нанести материал при комнатной температуре. Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- На экзотических породах древесины и на шпоне использовать материал только после предварительного пробного нанесения!
- Чтобы избежать разные оттенки цвета, упаковки разных партий перед нанесением смешивать между собой.
- Удалить излишки материала с поверхности, избежать образования луж.
- Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.
- Нанесение 2К-масла: Непосредственно перед нанесением масла добавить ОЛИ-НАТУРА Отвердитель в соотношении 1:10 в ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS. Рабочую смесь интенсивно перемешать. Нанесение рабочей смеси на поверхность возможно сразу. Жизнестойкость рабочей смеси - 2-3 часа. Излишки рабочей смеси нельзя вылить обратно в упаковку с маслом.
- Воздушная (окислительная) сушка – во время и после нанесения материала открыть окна в помещении, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Подготовка поверхности:

- Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений, мешающих адгезии материала.
- При обработке паркетных полов перед окончательной шлифовкой древесины шпатлевать швы с помощью ОЛИ-Шпатлевочного раствора и шлифовальной пыли.

Технология нанесения:

- 1) Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости можно добавить ОЛИ-НАТУРА отвердитель в соотношении 10:1. После смешивания жизнестойкость рабочей смеси составляет 2–3 часа для бесцветного масла, 1 – 2 часа для всех цветных масел.
- 2) Нанесение масла производится участками площадью 5–10 м² (20–40 г/м² в зависимости от породы древесины) равномерным тонким слоем с помощью плоской кисти, валика из микрофибры (5 мм) или шпателя.
- 3) Втирание масла производится после 30–60 минут вручную с помощью бежевого пада или однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой.
- 4) После этого производится тщательная полировка хлопчатобумажной тряпкой вручную или полировальной машиной с белым падом.

Сушка: В зависимости от влажности воздуха и температуры, поверхность становится сухой от пыли через 1–2 часа и полностью отверждается через 2–3 дня (а в 2К- варианте через 24 часа). В течение этого времени беречь поверхность от воды.

Уход: Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Holzseife. Для освежения и ухода за покрытием рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Holzpflegewachs.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно консультативный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

