

# LIOS BIOIL Colorato

Натуральное пигментированное масло для деревянных полов.



## Описание:

LIOS BIOIL Colorato - это цветное натуральное масло для деревянных полов. Является очень прочным, легко наносится, создает бархатистый эффект на поверхности. BIOIL Colorato выпускается в 20 различных цветах, которые можно смешивать между собой, для получения широкого спектра новых цветов.

## Характеристики:

Инструменты:	губка, тряпка, полировальная машина, резиновый шпатель.
Температура применения:	+10°C - +25°C
Возможное разбавление:	разбавитель LIOS SOLV
Высыхание:	24/48 ч (1)
Полное время высыхания для эксплуатации:	15-30 дней (1)
Расход:	40-60 м <sup>2</sup> /л (в зависимости от шлифовки)
Хранение:	1 год (в закрытой оригинальной упаковке)
Упаковка:	1 л
Очистка инструмента:	разбавитель DNE

1 при температуре 20°C и относительной влажности 65%

## Цветовая гамма:

* Каштан	* Серый	* Тик
* Лиственница	* Дымчато-серый	* Титаново-серый
* Сизо-серый	* Классический орех	* Камень
* Оливковый	* Белый	* Ваниль
* Вишневый	* Супер Белый	* Гавана по запросу
* Темный дуб	* Черный	
* Темный орех	* Венге	

## Как использовать:

Перемешайте продукт, чтобы получилась однородная смесь. Отшлифуйте и выровняйте деревянные полы, используя шлифовальную бумагу с зернистостью 100/120 grit. Нанесите LIOS BIOIL Colorato как бы «втирая» в древесину. Через 15-20 минут отполируйте поверхность с помощью полировальной машины с белым падом, чтобы удалить излишки масла и добиться равномерного и гладкого эффекта. Для помещений небольшого размера используйте тряпку вместо полировальной машины. Через 24 часа нанесите LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LOOSE NATURAL WAX, LIOS HARD WAX BIOIL, LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS or LIOS HARD WAX BIOIL 90 (см. технические характеристики). Через 72 часа можно наносить ECOSTAR 2K или DUROPACK MC 50 (см. технические характеристики). Чтобы предотвратить пожелтение продукта в будущем, мы настоятельно рекомендуем следовать этому циклу: LIOS Bioil Bianco / LIOS Bioil Super Bianco, а через 3 дня CHIM TABU FD и ECOSTAR 2K (см. технические характеристики).

Неравномерная шлифовка деревянного пола приводит к неравномерному впитыванию продукта.

## Меры предосторожности:

Тряпки, губки, кисти, используемые для нанесения (даже шлифовальная пыль), должны быть помещены в ёмкость с водой сразу после использования, чтобы избежать риска самовозгорания.

· Многократное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Это может вызвать аллергическую реакцию.  
· Утилизируйте продукт/контейнер в подходящих пунктах сбора.  
· Храните в недоступном для детей месте. НЕ вызывайте рвоту. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_LIOS\\_BIOIL\\_Colorato.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BIOIL_Colorato.pdf)