

ECOSTAR 2K

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов.



Описание

Ecostar 2K — это двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов, отличающийся высоким содержанием сухого остатка, простотой нанесения, высокой заполняемостью пор.

Придает обрабатываемому полу теплый и приятный оттенок. ECOSTAR 2K обладает высокой стойкостью к истиранию и отпечаткам подошвы, что позволяет использовать его на поверхностях с интенсивным движением.

СЕРТИФИКАТЫ: ПОВЕРХНОСТНАЯ СТОЙКОСТЬ К ХОЛОДНЫМ ЖИДКОСТЯМ EN 12720 И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ EN 13442.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	10/1
Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	валик из микрофибры 8 мм / кисть
Возможное разбавление:	разбавитель DR H20
Расход:	80 - 100 г/м ²
Высыхание от пыли:	30 минут ⁽¹⁾
Высыхание на отлип:	2 часа ⁽¹⁾
Время использования, после смешивания двух компонентов:	2 часа ⁽¹⁾
Шлифовка:	через 24 часа ⁽¹⁾
Перекрытие без шлифовки:	через 4 - 12 часов ⁽¹⁾
Степени блеска:	SL-полуматовый (40 глосс), OP-матовый (20 глосс), Super OP-экстра-матовый (8 глосс)
Хим. / физическая стойкость:	превосходно
Покрытие:	превосходно
"Поджиг" древесины:	легкий
Сопротивление скольжению/дрейфу UNI EN 13036-4	ОБУВЬ 96 OP / SUPER OP: 65; LD/SL: 80
Хранение:	1 год (в оригинальной герметичной таре, при температуре +10°C-+25°C)
Упаковка:	5,5 л(5+0,5)
Очистка инструмента:	Разбавитель DNH 40

¹ при температуре 20°C и относительной влажности 65%

Как использовать:

ECOSTAR 2K – приготовленный в соответствии с указанным соотношением и тщательно перемешанный лак, наносится на предварительно зашпаклеванные, отшлифованные и обеспыленные деревянные полы.

При критических условиях работы (высокие температуры, низкая влажность или большие площади) рекомендуется добавлять 5-10% ретарданта: DR H20 (см. технический паспорт).

Наносите лак равномерно, плавным движением, избегая скоплений лака.

Второй слой Ecostar 2K можно наносить через 4 часа после первого нанесения, без шлифования, или через 24 часа (после шлифования с шлифовальной бумагой 220/320 grit). Третий слой наносится по такому же принципу.

Рекомендуется шлифовать после каждого нанесенного слоя лака для придания гладкого эффекта.

Очень хороших результатов можно добиться, нанеся первый слой ECOPRIME HS 120 (см. технический паспорт), отшлифовав и нанеся один или два слоя ECOSTAR 2K.

Для более интенсивного окрашивания древесины рекомендуется использовать в качестве грунтовки ECOCROM (см. технический паспорт).

Необходимо провести предварительный тест, при нанесении ECOSTAR 2K непосредственно на древесину, содержащую танины.

Обычный и внеочередной уход за деревянными полами, который обработаны лаком ECOSTAR 2K, должен производиться с помощью уходовой линейки VELUREX (см. технические паспорта).

· Паспорт безопасности предоставляется по запросу. · Содержит смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она; 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛИН 3(2Н)-ОН. Это может вызвать аллергическую реакцию.



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_2K.pdf